

Material

illbruck PR105 Profilnut-Füller bestehen aus einem Polyethylen-Schaumstoff.

Ausführung

Der schwarze PE-Schaumstoff wird entsprechend des Querschnitts der Profilnut als profilierte Stangenware geliefert.

Lieferform

Stangenware zu je 20 cm und 1,0 m Länge.
 Mindestabnahmemenge 300 m.


Der Nutfüller wird profilspezifisch angefertigt. Zur Angebotserstellung benötigen wir eine bemaßte Zeichnung und eine originale Rahmenecke des Profils.

Technische Daten

Eigenschaft	Norm	Klassifizierung
Materialbasis		Polyolefin
Dichte	ISO-845	33 kg/m ³
Shore-A-Härte	ASTM D2240	10
Wasseraufnahmefähigkeit		< 1 %
Wasserdichtheit		gegeben
Temperaturbeständigkeit		langfristig - 60 bis + 90°C
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612	0,034 W/m*K
Zugfestigkeit min.	ISO 1798	305 kPa
Bruchdehnung min.	ISO 1798	187 %
Lagerfähigkeit		unbegrenzt

Verarbeitung

Der individuell profilierte illbruck PR105 Profilnut-Füller wird mit einer Einziehhilfe oder durch Eindrücken in die Rast-/Profilnuten an den unteren Ecken des Rahmenprofils vertikal und horizontal je 10 cm eingezogen (siehe Bild).



Sicherheitshinweis

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.de.



PR105

Profilnut-Füller

illbruck PR105 Profilnut-Füller ist speziell für die Luft- und Schlagregendichte Abdichtung des sogenannten „Gewerkelochs“ konzipiert. Der geschlossenzellige, feinporige Polyethylen-Schaumstoff verschließt die Rastnut vollständig und dichtet dauerhaft gegen Luft- und vor allem Wasser ab, so wie es im RAL-Leitfaden zur Montage Kapitel 7.3 (Seite 204) gefordert wird.

Produktvorteile

- Wind- und wasserdicht
- Entspricht den Anforderungen des RAL-Leitfadens zur Montage, Kapitel 7.3
- Kundenspezifisch maßgeschneiderte Fertigung

Service

Auf Wunsch steht Ihnen die tremco illbruck Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

Zusatzinformation

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An

wendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.de.



tremco illbruck GmbH & Co. KG
Werner-Haepf-Straße 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland
T: +49 9434 208-0
F: +49 9434 208-230

info.de@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.de