

## Material

Polyethylen-Schaum

## Ausführung

TN136 wird in Rollen mit verschiedenen Standardstärken und -längen geliefert. Die Rollenbreite wird entsprechend der Falzhöhe angefertigt. Als Mindestbandbreite werden 10 mm plus die Breite der Dichtungsnut empfohlen. Größere Breiten bieten einen erheblich besseren Eindringwiderstand. Die richtige Stärke für ein bestimmtes System hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Methode zur Fixierung der Glashalteleisten, der Dichtungshärte und der Dicke der Glaseinheiten, und kann nur durch Verglasungstests ermittelt werden. illbruck TN136 Sicherheitsverglasungsband muss unter Druck aufgebracht werden, damit der Druck auf die äußere Leiste/Dichtung aufrechterhalten wird.

Farbe: schwarz

## Lieferform

| Bestell-Nr. | Breite x Länge | Rollenlänge | Inhalt Lieferkarton |        |
|-------------|----------------|-------------|---------------------|--------|
| schwarz     | in mm          | in m        | Rollen              | in m   |
| 306321      | 10x2           | 25,00       | 31                  | 775,00 |
| 314596      | 20x2           | 25,00       | 16                  | 400,00 |
| 306322      | 10x3           | 20,00       | 31                  | 620,00 |

\*Auf Anfrage (keine Lagerware)

## Technische Daten

| Eigenschaften                                                          | Klassifizierung |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Shore-Härte                                                            | 64              |
| Zugfestigkeit                                                          | 845 kPa         |
| Empfohlene Komprimierung                                               | 20%             |
| Test: Eindringwiderstand/Dynamische Zugfestigkeit - Glas/PVC 4 mm dick | 400 kPa         |
| Temperaturbeständig bei                                                | -30°C bis +70°C |

## Vorbereitung

- Oberflächenvorbereitung und Aufbringung - Sowohl der Rahmen als auch das Glas müssen trocken und frei von Verunreinigungen sein, die eine Haftung verhindern könnten.

## Verarbeitung

- Lagerung - Lagern Sie das Produkt horizontal in einer kühlen, trockenen Umgebung und in der Originalverpackung. Belasten Sie die Kartons nicht übermäßig. Die Haltbarkeit beträgt 12 Monate. Die Konditionierung und Aufbringung erfolgt bei +10 °C bis +30 °C.

## Sicherheitshinweis

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden sie unter [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de).



## TN136

### Sicherheitsverglasungsband

Das doppelseitige Sicherheitsverglasungsband dient als Einbruchschutz zur Verklebung von Glasscheiben im Rahmen. Damit sind die Glasscheiben sicher mit dem Rahmen verklebt, so dass ein Entfernen von außen erschwert wird.

#### Produktvorteile

- Für hohe Gewichtsbelastungen
- Zugelassen für Pilkington AKTIV<sup>TM</sup>-Glas
- Zur äußeren Wetter- und Wasserversiegelung bei einer Komprimierung von 30%
- Geprüft als Sicherheitsverglasungsband

**Service**

Auf Wunsch steht Ihnen die tremco illbruck Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

**Zusatzinformation**

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An

wendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de).



**tremco illbruck GmbH & Co. KG**  
Werner-Haepf-Straße 1  
92439 Bodenwöhr  
Deutschland  
T: +49 9434 208-0  
F: +49 9434 208-230

[info.de@tremco-illbruck.com](mailto:info.de@tremco-illbruck.com)  
[www.tremco-illbruck.de](http://www.tremco-illbruck.de)